



Klassifizierungsbericht

zum

Brandverhalten

Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens des Bauprodukts
„Aluminium-Sandwichsystem Dibond FR“

Bericht Nr.: 06033110a

Datum: 16.08.2006

IBS-KI/gk

<u>Antragsteller:</u>	Alcan Singen GmbH Alusingen-Platz 1 D-78224 Singen
<u>Antragsdatum:</u>	09.06.2006
<u>Gegenstand der Klassifizierung:</u>	„Aluminium-Sandwichsystem Dibond FR“
<u>Geprüfte Verbundstärke:</u>	3 mm
<u>Kurzbeurteilung:</u>	In Übereinstimmung mit der EN 13501-1:2002 wird das angeführte Bauprodukt auf Grund seines Brandverhaltens in die Euroklasse B - s1, d0 eingereiht. Die Klassifizierung des Brandverhaltens und der dafür gültige praktische Anwendungsbereich sind aus dem gegenständlichen Klassifizierungsbericht ersichtlich.
<u>Geltungsdauer für Österreich:</u>	gemäß ÖNORM B 3800-2 bis 08.08.2010
Dieser Bericht enthält:	5 Textseiten

Die auszugsweise Vervielfältigung des vorliegenden Klassifizierungsberichtes
ist nur mit schriftlicher Genehmigung des IBS zulässig.

Auf Grund des BGBl. 488/1992 durch Bescheid des Bundesministeriums für Bauten und Technik staatlich akkreditiert für Untersuchungen auf dem Fachgebiet Materialprüfung auf Verhalten gegen Feuereinwirkung sowie Untersuchungen, Erprobungen und Materialprüfungen an Geräten und Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes

1.) Einführung:

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt „Aluminium-Sandwichsystem Dibond FR“ in Übereinstimmung mit dem in EN 13501-1 angegebenen Verfahren zugewiesen wird.

2.) Einzelheiten des klassifizierten Bauproduktes:

2.1) Art und Anwendungsbereich:

Das Bauprodukt „Aluminium-Sandwichsystem Dibond FR“ wird als eine „Art eines klassifizierten Bauproduktes“ definiert. Seine Klassifizierung ist gültig für den unter Punkt 5.) angeführten Anwendungsbereich.

2.2) Beschreibung:

Das Bauprodukt „Aluminium-Sandwichsystem Dibond FR“ wird vollständig in den unter Punkt 3.1) angeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen, beschrieben.

3.) Prüfberichte und Prüfergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen:

3.1) Prüfberichte:

Name des Labors	Auftraggeber	Nummer der Prüfberichte	Prüfverfahren
IBS GmbH	Alcan Singen GmbH	06033110-1	ÖNORM EN 13823:2002
IBS GmbH	Alcan Singen GmbH	06033110-2	ÖNORM EN ISO 11925-2:2002

3.2) Prüfergebnisse:

Prüfverfahren	Parameter	Anzahl an Prüfungen	Prüfergebnis	
			Stetige Parameter Mittelwert (m)	Diskrete Parameter
ÖNORM EN 13823	FIGRA _{0,2} (W/s)	3 (Prüfserie)	9,82	(-)
	FIGRA _{0,4} (W/s)		9,82	(-)
	THR _{600s} (MJ)		1,2	(-)
	LFS < Kante		(-)	J
	SMOGRA (m ² /s ²)		2,2	(-)
	TSP _{600s} (m ²)		35,54	(-)
	Brennendes Abtropfen/Abfallen		(-)	N
ÖNORM EN ISO 11925-2 Flächenbeflammung Kantenbeflammung 30 s Beflammung brennendes Abtropfen/Abfallen	F _s ≤ 150 mm	12	(-)	J
	Entzündung des Filterpapiers		(-)	N

(-) nicht anwendbar

4.) Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich:

4.1) Verweisung und direkter Anwendungsbereich:

Diese Klassifizierung wurde in Übereinstimmung mit den Abschnitten 6, 7, 8 und 10.6 der Norm EN 13501-1:2002 durchgeführt.

4.2) Klassifizierung:

Das Bauprodukt „Aluminium-Sandwichsystem Dibond FR“ wird in Bezug zu seinem Brandverhalten klassifiziert:

B

Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug zur Raumentwicklung ist:

s1

Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfen/Abfallen ist:

d0

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens für Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen ist:

Brandverhalten		Raumentwicklung			kein brennendes Abtropfen/Abfallen	
B	-	s	1	,	d	0

d.h.: B – s1, d0

5.) Anwendungsbereich:

Diese Klassifizierung ist für die folgenden Endanwendungsbedingungen gültig:

- Wand- oder Deckeneinbau – nicht horizontal als Bodenbelag.
- Mit Hohlräumen
- Mit Hinterlüftung
- Es dürfen entsprechend EN 13823 in der praktischen Anwendung nur Trägermaterialien verwendet werden, die den Euroklassen A1 oder A2 entsprechen.

Diese Klassifizierung ist weiters für die folgenden Produktparameter gültig:

- Verbundstärke: 3 mm
- Produktaufbau: wie geprüft (siehe Prüfberichte nach 3.1)

6.) Einschränkungen:

6.1) Geltungsdauer:


Die Geltungsdauer dieses Klassifizierungsberichtes beträgt für die Republik Österreich – auf Grund des innerstaatlich geltenden Schutzniveaus – zunächst **vier Jahre bis 08.08.2010** gemäß ÖNORM B 3800-2. Auf schriftlichen Antrag kann die Geltungsdauer um jeweils weitere zwei Jahre verlängert werden.


Generell erlischt vorzeitig die Geltungsdauer, wenn der Auftraggeber unzulässige technische Veränderungen vornimmt und die dem gegenständlichen Klassifizierungsbericht zu Grunde liegenden Abmessungen über- bzw. unterschreitet, es sei denn, die Abweichungen bewegen sich nur in den Toleranzbereichen (siehe Prüfberichte).


7.) Warnhinweis:


Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

**IBS – INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK
UND SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Staatlich akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle**

Erstellt durch:

Ing. R. KIBLER
Sachbearbeiter

Geprüft durch:

Ing. J. KRAML
Bereichsleiter der Prüf- und
Überwachungsstelle

Freigegeben durch:

Prok. Dipl.-Ing. Th. TRAUNER
Zeichnungsberechtigter


Dir. Stv. Ing. H. PEHERSTORFER
Zeichnungsberechtigter
Geschäftsführer